

Aqua-Hardener 8249 PRO

8249

Trdilo za lake ADLER za okna in vhodna vrata na vodni osnovi za industrijsko in komercialno uporabo

OPIS IZDELKA

Številka(-e) izdelka:

8249000210



Splošno

Trdilo brez izocianata na osnovi polimernega aziridina. Zagotavlja fleksibilnost in vsestranskost v posotpku obdelave s trajanjem uporabnosti 24 ur.

Področja uporabe



Komponenta trdila za 2-komponentne premaze za okna in vhodna vrata na vodni osnovi.

OBDELAVA

Napotki za obdelavo



- Izdelek pred uporabo dobro premešajte.
- Potrebna temperatura izdelka, objekta in prostora je najmanj +15 °C.
- Optimalni pogoji obdelave so med 15 - 25 °C pri relativni vlažnosti zraka 40 - 80 %.
- Aqua-Hardener 8249 PRO (8249) skrbno umešajte takoj po dodajanju komponenti premaza.
- Zmešane lake in lužila je treba obdelati, kot je navedeno v ustreznem tehničnem listu.
- Vsaka sprememba postopka obdelave, okoljskih pogojev, neupoštevanje navodil ali uporaba izdelkov, ki niso navedeni na seznamu, lahko neugodno vpliva na rezultat. Odstopanja povzročajo težave s filmom in prijemom ter slabšo vremensko in barvno obstojnost.

Razmerje mešanja

100 mas. delov komponente laka
7 mas. delov Aqua-Hardener 8249 PRO (8249)

Aqua-Hardener 8249 PRO (8249) se lahko uporablja v naslednjih izdelkih:

Aquawood Diamond-Sealer D (5520)
Aquawood Diamond-Sealer L (5723)
Aquawood Diamond-Top D (5090)
Aquawood Diamond-Top L (5196)
Aquawood Diamond Pearl (5091)
Aquawood Protor-Base D (5806)
Aquawood Protor-Base L (5807)
Aquawood Protor-Finish D (5808)
Aquawood Protor-Finish L (5809)
Aquawood Protor-Finish Pearl (5804)
Aquawood Intercare Isogrip (5505)
Polyprimer 2K SQ (5463)
Polycolor Pro 2K Pearl (5085)

Ti izdelki se lahko uporabljajo izključno s trdilom Aqua-Hardener 8249 PRO (8249) v navedenem mešalnem razmerju. Odstopanja privedejo do motenj filma in oprijema.

Po dodajanju trdila je priporočljivo počakati približno 10 minut za boljše izhlapevanje.

Vedno upoštevajte ustrezne tehnične liste izdelkov.

Rok uporabnosti


24 Ura/-e

Podaljšanje roka uporabnosti ni mogoče.

Višje temperature skrajšajo rok uporabnosti.

NAVODILA ZA NAROČANJE**Velikosti pakiranja**

280 g, 770 g, 1,1 kg, 9 kg

DODATNA NAVODILA**Rok trajanja/skladiščenje**

Najmanj 6 Mesec(i) v originalno zaprtih posodah.

Shranjujte zaščiteno pred vlago, neposredno sončno svetlobo, mrazom in visokimi temperaturami (nad 30 °C).

Posodo vedno takoj zaprite, da preprečite vdor zračne vlage.

Varnostni podatki

Izdelek je primeren samo za industrijsko in komercialno obdelavo.

Več informacij o varnosti med prevozom, skladiščenjem in ravnanjem ter odstranjevanju je na voljo v ustreznem varnostnem listu. Veljavno različico lahko prenesete s spletne strani www.adler-lacke.com.