

# Historische Fenstersanierung leicht gemacht mit ADLER Histo

Mit dem neuen Histo-System von ADLER können historische Kastenfenster fachgerecht und in höchster Qualität saniert werden. Der lösemittelbasierte Beschichtungsaufbau garantiert perfekte Haftung auch auf altem Holz mit eventuellen Leinölresten sowie auch auf Metall – Beschläge können so ganz einfach mitlackiert werden. Durch ihre diffusionsoffene Oberfläche sorgt die Beschichtung für einen aktiven Feuchtigkeitsausgleich.

ADLER Histo lässt sich variabel im Streich- und im Spritzverfahren anwenden – so kann der Fensterstock auf der Baustelle und der ausgebaute Fensterflügel in der Werkstatt beschichtet werden. Darüber hinaus garantiert ADLER Histo eine authentische, seidenmatte Oberfläche in Weiß sowie in ausgewählten Farbtönen. Die ADLER-Anwendungstechniker Veronika Kronberger und Reinhard Spinn zeigen Schritt für Schritt, wie Sie historische Kastenfenster mit ADLER Histo sanieren:

📅 10.02.2023

## Verwendete Produkte



Pullex Imprägnier-Grund



ADLER Histo-Base



ADLER Histo-Protect



Abbeizer Express




Kunstharzspachtel

## Schritte



### Schritt 1: Kitt & Glas entfernen

Befreien Sie den ausgebauten Fensterflügel von altem Kitt. Lassen Sie das Glas am besten durch einen Fachmann entfernen.



### Schritt 2: Lack entfernen

Im nächsten Schritt muss die alte Beschichtung möglichst vollständig entfernt werden. Tragen Sie dazu den ADLER **Abbeizer Express** mit einem Pinsel auf, lassen Sie ihn 30 Minuten einwirken und entfernen Sie dann den Lack mit einer Abziehklinge. Alternativ können Sie den Lack auch mithilfe eines Heißluftföhns abbrennen.



### Schritt 3: Schleifen

Schleifen Sie Fensterflügel und -stock mit Körnung 100-150 (Nadelhölzer) bzw. 150-180 (Laubhölzer) an und entfernen Sie den Schleifstaub.



### Schritt 4: Imprägnieren

Sofern ein chemischer Holzschutz benötigt wird, imprägnieren Sie das Fenster mit Pullex Imprägniergrund. Lassen Sie das Fenster dann für ca. 12 Stunden trocknen.



## Schritt 5: Grundieren

Tragen Sie die Grundierung **ADLER Histo-Base** im Spritzverfahren mit einer Auftragsmenge von maximal 100µm Nassfilmstärke auf. Alternativ kann die Oberfläche auch mit Pinsel oder Rolle grundiert werden. Lassen Sie die Oberfläche dann gut trocknen und schleifen Sie einmal mit Körnung 240.



## Schritt 6: Ausbessern

Fugen und andere Schäden in der Oberfläche können Sie mit **ADLER Kunstharz-Spachtel** ausbessern. Lassen Sie die Spachtelmasse 16 Stunden trocknen und schleifen Sie sie dann mit Körnung 120 glatt.



## Schritt 7: Decklackieren – Erste Schicht

Tragen Sie eine erste Schicht des Decklacks **ADLER Histo-Protect** auf. Auch hier können Sie im Streich-, Roll- oder Spritzverfahren arbeiten, die Auftragsmenge liegt wiederum bei maximal ca. 100µm Nassfilmstärke.



## Schritt 8: Zwischenschliff

Durch einen Zwischenschliff mit Körnung 240 gleichen Sie Unebenheiten aus und sorgen für eine bessere Haftung der Schlussbeschichtung.



## Schritt 9: Decklackieren – Zweite Schicht

Mit einer zweiten Schicht **ADLER Histo-Protect** erhält das Fenster seine perfekte Oberfläche. Je nach aufgetragener Menge im Spritzverfahren kann die zweite Schicht entfallen. Übrigens: Die Beschichtung ist nicht nur in Weiß, sondern auch in ausgewählten Farbtönen erhältlich – so erhält jedes Fenster seine individuelle, authentische Note.



## Schritt 10: Fertigstellen

Nach der Trocknung müssen die Fensterscheiben nur noch eingelastet und gekittet und die Beschläge angebracht werden. Nun strahlt das historische Holzfenster wieder in alt-neuem, edlem Glanz!



# Bildergalerie

